


ПРОФНАСТИЛ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА «САНК»

Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами


ТУ 1122-001-44880798-99 С8-1150

Толщина листа t , мм	Масса 1 м длины, кг	Масса 1 м ² , кг	Ширина заготовки, мм
0,6	6,4	5,57	1250
0,7	7,4	6,43	1250
0,8	8,4	7,3	1250




ТУ 1122-002-44880798-99 С8-1035

Толщина листа t , мм	Масса 1 м длины, кг	Масса 1 м ² , кг	Ширина заготовки, мм
0,6	5,6	5,41	1100
0,7	6,5	6,28	1100
0,8	7,4	7,15	1100




ГОСТ 24045-94 С10-1100

Толщина листа t , мм	Масса 1 м длины, кг	Масса 1 м ² , кг	Ширина заготовки, мм
0,6	6,4	5,82	1250
0,7	7,4	6,73	1250




ГОСТ 24045-94 С21-1000

Толщина листа t , мм	Масса 1 м длины, кг	Масса 1 м ² , кг	Ширина заготовки, мм
0,6	6,4	6,4	1250
0,7	7,4	7,4	1250
0,8	8,4	8,4	1250




ГОСТ 24045-94 НС35-1000

Толщина листа t , мм	Масса 1 м длины, кг	Масса 1 м ² , кг	Ширина заготовки, мм
0,6	6,4	6,4	1250
0,7	7,4	7,4	1250
0,8	8,4	8,4	1250




ГОСТ 24045-94 НС44-1000

Толщина листа t , мм	Масса 1 м длины, кг	Масса 1 м ² , кг	Ширина заготовки, мм
0,7	8,3	8,3	1400
0,8	9,4	9,4	1400




ГОСТ 24045-94 Н57-750

Толщина листа t , мм	Масса 1 м длины, кг	Масса 1 м ² , кг	Ширина заготовки, мм
0,7	6,5	8,67	1100
0,8	7,4	9,87	1100




ГОСТ 24045-94 Н60-845

Толщина листа t , мм	Масса 1 м длины, кг	Масса 1 м ² , кг	Ширина заготовки, мм
0,7	7,4	8,76	1250
0,8	8,4	9,94	1250
0,9	9,3	11,01	1250



ГОСТ 24045-94 Н75-750


Толщина листа t , мм	Масса 1 м длины, кг	Масса 1 м ² , кг	Ширина заготовки, мм
0,7	7,4	9,87	1250
0,8	8,4	11,2	1250
0,9	9,3	12,4	1250



Панели стеновые трехслойные с фиброгласовым утеплителем


ТУ 36.25.12-47-90 Рядовая

Марка панели	L	B	s	Толщина утеплителя (мм)
ПТС	2380–7180	1000	122–190	80–150



ТУ 36.25.12-47-90 Доборная

Марка панели	L	B	s	Толщина утеплителя (мм)
ПТДС	2380–7180	430–440	122–190	80–120
1ПТДС	400	1000	122–150	80–120
ПТДС*	400	1000	150–190	80–120



Настоящий справочник подготовлен ООО «Санк» на основе официальных публикаций ГОСТов и иных общедоступных источников. Он предназначен для свободного распространения среди клиентов компании и посетителей веб-сайта: sanc.spb.ru. Распространение настоящего файла среди третьих лиц запрещено.

ООО «Санк» © 2009